

MOLISPRAY

MOLIBDÉN-BISZULFIDOT TARTALMAZÓ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KENŐANYAG

LEÍRÁS

Nagy teljesítményű aeroszolos kenőanyag, molibdén-biszulfiddal. Hosszú ideig tartó, homogén, jól tapadó kenőréteget képez, amely kiváló védelmet nyújt a kopás ellen. A legmostohább körülmények között általános, vészhelyzeti kenőanyagként is használható.

ALKALMAZÁS

Vezetékek, sebességváltók, fogaskerekek, fűtőberendezések, kemencék láncainak kenése; vágóberendezések, csiszolók, öntőformák mozgó elemeinek (csúszó, kilökö, toló) kezelése, a színesfém-kohászatban kemencék ajtajának zsanérjai, tengelyek, csavarok, anyák, nagy pontossággal összeillesztett elemek, nagy hőmérsékleten működő, vagy nagy terhelésnek kitett lengőcsapágyak, csévlő gépek, kártolók, elektronikus vezérlésű folyamatosan működő gépek, csigahajtások, büttyök, excenterek, védőlemezek, textilipari berendezések, forgó hajtóláncok, lapoló-csiszológépek... esetén.

JELLEMZŐK

- A MOLISPRAY kiváló tapadású, olajos kenőréteget képez, amely nagy terhelésnek és akár 450 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
- Aeroszolos volta lehetővé teszi a nehezen elérhető pontok egyszerű kenését, homogén kenőréteget hagyva maga után.

HOGYAN HASZNÁLJUK

- Első alkalommal tisztítsa meg a kezelendő felületeket, és távolítsa el róluk a zsírt.
- A második használatkor először távolítsa el a maradék kenőanyagot.
- A permetezés előtt erőteljesen rázza fel az aeroszolt, majd irányítsa közvetlenül a felületre, miközben mozgatja a palackot, hogy egyenletes és finom réteg alakuljon ki.
- A művelet befejezése után fordítsa meg az aeroszolos flakont, és nyomja meg többször rövid, egyenletes mozdulatokkal, míg a hajtógáz távozik, és így a szívócső és a szórófej megtisztul.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Módszer	Jellemző értékek	Mértéke.
Megjelenés	-	feketés folyadék	-
Sűrűség 15°C-on	ASTM D-1298	0,93	gr/cm ³
Viszkozitás 40°C-on	ASTM D-445	1000	cSt
Lobbanáspont	ASTM D-92	338	°C
Dermedéspont	ASTM D-97	-12	°C

felülvizsgálat: 03/26

Jelen dokumentumban szereplő információk a feltüntetett felülvizsgálati időpontban rendelkezésünkre álló adatokon alapulnak, és megváltoztathatók előzetes értesítés nélkül is. Fontos, hogy az ügyfél a terméket saját felhasználási környezetében is tesztelje, a közzétett adatok ugyanis átlagértékek, nem azonosak a termék konkrét műszaki jellemzőivel. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a COGELSA műszaki részlegével. A COGELSA nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.